

EXTENSÕES DE SOLDA SM 200 (GLP)

EXTENSÃO NÚMERO	ESPESSURA A SOLDAR (MM)	PRESSAO DINÂMICA (KGF / CM2)		VAZÃO L/H	
		OXIGÊNIO	GLP	OXIGÊNIO	GLP
2	0,2 - 0,5	0,2	0,2	70 - 90	90 - 110
4	0,5 - 1,0	0,3	0,3	85 - 130	120 - 150
6	1,0 - 2,0	0,5	0,5	140 - 220	170 - 200
9	2,0 - 3,0	0,5	0,5	195 - 270	220 - 300
12	3,0 - 4,0	0,5	0,5	390 - 495	370 - 400