

## EXTENSÕES DE SOLDA SM 200 (ACETILENO)

EXTENSÃO NÚMERO	ESPESSURA A SOLDAR (MM)	PRESSAO DINÂMICA (KGF / CM2)		VAZÃO L/H	
		OXIGÊNIO	ACETILENO	OXIGÊNIO	ACETILENO
2	0,5 - 1,0	0,1 - 0,4	0,1 - 0,4	70 - 90	65 - 85
4	1,0 - 2,0	0,1 - 0,5	0,2 - 0,4	85 - 130	80 - 115
6	2,0 - 4,0	0,2 - 0,6	0,3 - 0,5	140 - 220	122 - 198
9	4,0 - 6,0	0,2 - 0,6	0,3 - 0,5	195 - 270	180 - 250
12	6,0 - 9,0	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	390 - 495	270 - 350