

EXTENSÕES DE SOLDA SM 201 (ACETILENO)

EXTENSÃO NÚMERO	ESPESSURA A SOLDAR (MM)	PRESSAO DINÂMICA (KGF / CM2)		VAZÃO L/H	
		OXIGÊNIO	ACETILENO	OXIGÊNIO	ACETILENO
2	0,5 - 0,5	0,1 - 0,4	0,2 - 0,4	75 - 95	70 - 90
4	0,5 - 0,8	0,1 - 0,5	0,2 - 0,4	115 - 140	100 - 130
6	0,5 - 1,5	0,2 - 0,6	0,3 - 0,6	150 - 180	140 - 165
9	1,5 - 2,5	0,2 - 0,6	0,3 - 0,6	220 - 270	210 - 250
12	2,5 - 4,0	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	310 - 350	280 - 320
20	4,0 - 6,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	510 - 600	470 - 560